

Gjøco Akryl fasademaling er en matt, diffusjonsåpen akrylmaling for utvendig bruk. Den inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel og har god værbestandighet. Malingen er spesielt egnet for mur, betong og puss m.m. Egner seg ikke til bruk på kaldmur og frittstående mur.

FYSIKALSKE DATA

Type	Ren akrylmaling
Farge:	Hvit + A, B og C base som brykkes over Gjøcomix.
Glans:	Matt 06
Viskositet (P):	65-80
Egenvekt (kg/l):	1,3
Tørrestoff (volum %):	Ca 42

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	4-8 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1/2 time
Overmal. intervall, minimum	2 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensning. Gammel løs maling, løs puss og støv må fjernes ved stålborsting/skraping. Det er viktig at underlaget er fast, for å få tilfredsstillende vedheft. Sugende, porøst eller sterkt krittete underlag seises med Gjøco Murseis. Flater angrepet av svertesopp behandles med Gjøco Sopp og grønkefjerner.

Bruksmåte

Gjøco Akryl fasademaling er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Ved bruk av Akryl Fasademaling på eternit, anbefales at vedheften testes ved prøveoppstrøk.

Øvrig informasjon

Rør godt om. Ulike prod.nr blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans og fargeforskjell. Malingen må ikke utsettes for frost.

Sikkerhet

Se eget HMS- datablad.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS