



Gjøco Antikvarisk Tyrityrere er en 100% ren tjære framstilt av furutrær. Gjøco Antikvarisk Tyrityrere brukes til impregnering av gammelt og nytt treverk, samt til trykkimpregneret trevirke.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Tjære
Farge:	Mørk brun
Flammepunkt:	Ca 100 - 130°C
Egenvekt (kg/l):	Ca 1,03

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel. Varmes opp i vannbad til 40-70°C for riktig konsistens før påføring.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Rødsprit
Anbefalt forbruk:	3-6 m ² /l pr strøk
Tørketider:	Tjære tørker sent. Kan ta fra noen dager til flere uker, avhengig av vær og inntrengning i underlaget.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje og løs gammel maling. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask. Skyll godt etter med rent vann.

Bruksmåte

Tjæren er seigtflytende. Ved anvendelse bør den derfor varmes opp til 40 -70°C, eller tynne med Gjøco Rødsprit eller Gjøco Terpentin. Bør ikke påføres for tykt, pga fare for sig. Det er ikke nødvendig med grunning før påføring av tjære. Grunning kan hindre tjæren i å treng inn i treverket. Bør ikke påføres i direkte sollys. Kan tilsettes Gjøco Kokt Linolje eller Gjøco Rå Linolje for lysere farge.

Øvrig informasjon

Tjære er et naturprodukt og fargen kan derfor variere noe. Spann med ulike produksjonsnummer må derfor blandes. Veggene bør behandles hvert år de første åra. Sør- og vestvegger er mer værutsatt og vil trenge oftere behandling enn de øvrige. Tretjæren blekner i sol. Vegger utsatt for kraftig regn kan bli hvitaktige. Dette børstes bort og veggen behandles på nytt.

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS