



Fashion 80 er en vanntynnbar oljemaling basert på ny teknologi for innendørs bruk. Har gode påføringssegenskaper og god utflyt. Benyttes til mellom- og toppstrøk på dører, vinduer, karmen, listverk, møbler og på trepaneler. Fashion 80 gir en blank overflate.

FYSIKALSKE DATA

Type	Vanntynnbar oljemaling basert på polyuretanbindemiddel
Farge:	Ulike, brekkes til ønsket farge
Glans:	Blank
Viskositet (P):	80 - 100
Egenvekt (kg/l):	Ca 1,1 – 1,2
Tørrestoff (volum %):	38-40
pH:	8- 9

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	Ca 7 – 9 m ² /l
Anbefalt filmtykkelse, våt:	120 my
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 my
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1-2 timer
Overmal. intervall, min:	6 timer
Anbefalt påføringstemp.:	Romtemperatur

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater kan vaskes med Gjoco Interiørrens og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes ned med slipepapir.

Ubehandlet panel: Grunnes med minimum 2 strøk Gjoco Sperregrunn.

Tidligere malt underlag: Grunnes med 1 strøk Fashion Heftgrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Fashion 80.

Bruksmåte

Fashion 80 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes.

Øvrig informasjon

Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike prod.nr. blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad.



Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
