



Superfinish 40 er en halvblank, ren akrylmaling for innendørs bruk. Den har gode påføringsegenskaper og gir god utflyt. Benyttes til mellom- og toppstrøk på dører, vinduer, karmen, listverk, paneler og innredninger.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar ren akrylmaling
Farge:	Hvit base, A, B og C-base
Glans:	Halvblank 40
Viskositet (P):	80 - 100
Egenvekt (kg/l):	Ca 1,1 – 1,3
Tørrstoff (volum %):	34 - 36
Slitestyrke:	God

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	Min 8 m <sup>2</sup> /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmal. intervall, min:	4 timer
Bruktørr, min.:	24 timer, avhenger av temperatur, filmtykkelse, fuktighet og ventilasjon

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater kan vaskes med Gjøco Interiørrens og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes ned med slipepapir.

Ubehandlet panel: Grunnes med minimum 2 strøk Gjøco Sperregrunn.

Tidligere malt underlag: Grunnes med 1 strøk Gjøco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Gjøco Superfinish 40.

### Bruksmåte

Gjøco Superfinish 40 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres fyldig og jevnt med egnet malerverktøy. For å få tilfredsstillende utflyt, bør en unngå å gå tilbake til halvtørr maling.

### Øvrig informasjon

Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike prod.nr. blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.

### Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

---

## Miljømerking

Gjøco Superfinish 40 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



- \* Velegnet til innendørs bruk
  - \* Begrenset innhold av farlige stoffer
  - \* Lavt innhold av løsemidler
- Mer informasjon se <http://ec.europa.eu/ecolabel>

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS

---