



Gjøco Antirustprimer er en alkydbasert sinkfosfatprimer for stålkonstruksjoner der det stilles store krav til korrosjonshindrende egenskaper. Benyttes som grunning til stål og stålkonstruksjoner. Overmales med Gjøco Dekkmaling 90.

FYSIKALSKE DATA

Type	Alkydoljebasert sinkfosfatprimer
Farge:	Svart, rødbrun og grå
Glans:	Matt
Flammepunkt:	39 °C
Egenvekt (kg/l):	1,3
Tørrestoff (volum %):	Ca 51

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	9 m ² pr l ved 40 γ TFT
Veil. data høytrykkssprøyte:	
Dyse:	0.015" – 0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min.150 kp/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	2 timer
Overmal. intervall, minimum	4 timer. Lav temperatur forlenger tiden.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt med rent vann.

Bruksmåte

Malingen røres godt om før bruk. Tynning er normalt ikke anbefalt. Dersom tynning er nødvendig, benyttes White Spirit. Mal bare rent og tørt underlag, og når stål, luft og maling har temperatur over 0 °C. Ståltemperaturen må være 3 °C over duggpunktet når malingen påføres. Sprøyteutstyr rengjøres med White Spirit. Egnet dekkstrøk er Gjøco Dekkmaling 90.

Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Sikkerhet

Se eget HMS- datablad.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS